



GALVEX 17.30 SP P

Dégraissant universel SANS NEP utilisé pour l'élimination complète et rapide des colles, pâtes à polir, résidus d'adhésifs et laques de blocage, par ultrasons.

COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX :

- Or
- Acier
- Alliages cuivreux

COMPOSANTS :

- Tensioactifs, agents de solubilisation
- Produit sans agent de complexation
- Produit sans NEP

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES :

- pH concentré : 10.5
- pH (1%) : 9.9
- Densité : 0.985
- Tension superficielle : 31.2mN/m

MODE D'EMPLOI :

Les conditions optimales d'utilisation dépendent de la qualité des eaux de montage des bains ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.

- Concentration : 1 à 5%
- Température : 50 à 70°C
- Temps : 2 à 5 minutes

EXEMPLE DE PROCÉDÉ :

CLEANING	TAP WATER RINSE	DI WATER RINSE	HOT AIR DRYING
GALVEX 17.30 SP P Conc.: 5% Temp.: 70°C 158°F Time: 3-5 min	Temp.: 20-30°C 68-86°F Time: 3-5 min	Temp.: 20-30°C 68-86°F Time: 3-5 min	

US

Une finition avec les produits **NGL 17.40 PSP** ou **GP 17.40 SUP** permet d'obtenir une surface hydrophile.

Une finition avec les produits **SYNERGIC** ou **SUPER HELIT IC** permet d'obtenir des pièces avec une excellente finition.

AVANTAGES :

- Excellente émulsification et solubilisation des corps gras
- Dispersion des contaminations
- Parfait dégraissage des pièces sans apparition de résidus à leur surface
- Élimine parfaitement tous les résidus organiques (colles, adhésifs...)
- Protection des pièces contre l'oxydation grasse aux agents tensioactifs apportant un film de protection temporaire
- Surface de la pièce légèrement hydrophobe
- Pas d'oxydation sur les pièces en alliages cuivreux

CONDITIONS DE STOCKAGE :

- Conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.
- Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

30/08/17



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com




SWISS
QUALITY

