AUTOMOBILISTICO

QUAL'È LA VOSTRA NECESSITÀ?

ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

SWISS QUALITY

1/ LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE CON ULTRASUONI

Applicazione	Compatibilità dei materiali	Prodotti	L/P	pH	Modalità d'impiego
Eliminazione residui di lucidatura, residui d'olio	Tutti i materiali	GALVEX 18.01	L	9,5	Conc.: 2-5 % T°C: 40-70°C Tempo: 2-4 min
		GALVEX 20.01	L	8,9	Conc.: 1-5 % T°C: 50-70°C Tempo: 3-5 min
		GALVEX 20.02	L	10,3	Conc.: 2-5 % T°C: 50-70°C Tempo: 3-5 min
	Acciai, acciai inox, ceramiche	RODACLEAN 2018	L	14	Conc.: 3-10 % T°C: 40-70°C Tempo: 3-5 min
	Tutti i materiali eccetto l'alluminio	GALVEX 17.89 SUPRA	L	9,5	Conc.: 3-5 % T°C: 50-75°C Tempo: 30 s - 5 min
	Acciai, acciai rapidi	GALVEX 17.30 SNR	L	10,7	Conc.: 1-3 % T°C: 50-70°C Tempo: 2-3 min
	Ottone e alluminio	GALVAPREP SU 2012	P	10,6	Conc.: 20-60 g/L T°C: 40-70°C Tempo: 2-5 min
Eliminazione di paste di smerigliatura	Acciai, acciai inox, ceramiche	RODAWEG	L	14	Conc.: 3-5 % T°C: 40-70°C Tempo: 2-5 min
		RODASTEL 2010	P	14	Conc.: 30-150 g/L T°C: 40-70°C Tempo: 2-5 min
Finitura	Ottone e alluminio	GP 17.40 SUP	P	9,3 (3% A. Demi.)	Conc.: 5-20 g/L T°C: 40-70°C Tempo: 1-3 min
	Tutti i metalli eccetto l'alluminio	NGL 17.40 P SP	P	9,3 (3% A. Demi.)	Conc.: 5-20 g/L T°C: 40-70°C Tempo: 1-3 min
	Tutti i materiali	GALVEX 18.08	L	9,5	Conc.: 0,1-3 % T°C: 40-60°C Tempo: 3-5 min
Disossidazione - Eliminazione di paste di lucidatura e di smerigliatura, olii	Tutti i materiali	ACID CLEANER N°3	L	0,9	Conc.: 5-10 % T°C: 20-30°C Tempo: 30 s - 5 min
Disossidazione	Leghe di rame	RODASTEL 30	L	0,5	Conc.: 3-5 % T°C: 40-60°C Tempo: 2-3 min
	Tutti i materiali	RODASTEL NEUTRA	L	5,7	Conc.: 10-20 % T°C: 50-60°C Tempo: 3 - 10 min
Protezione contro la corrosione	Acciaio	KORROSTOP 5000	L	12,3	Conc.: 0,02-0,1 % T°C: 20-30°C Tempo: 2-3 min
Additivo di risciacquo	Tutti i metalli eccetto acciai sensibili	FINISH AID SUPER 7	L	7,1	Conc.: 0,02-0,1 % T°C: 40-60°C Tempo: 2-3 min

L / P: Liquido o Polvere pH: Valore pH puro

QUAL'È LA VOSTRA NECESSITÀ?

2/ LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE A SPRUZZO

Applicazione	Compatibilità dei materiali	Prodotti	L/P	pH	Modalità d'impiego
Eliminazione degli oli	Acciai, acciaio inox, ceramiche	DECOCLEAN 347	L	14	Conc.: 3-5 % T°C: 50-70°C Tempo: 2-5 min
		DECOCLEAN 440	L	13,7	Conc.: 3-5 % T°C: 50-70°C Tempo: 3-5 min
	Oro, acciai, leghe di alluminio	DECOSPRAY HT 13	L	14	Conc.: 2-3 % T°C: 70-75°C Tempo: 2-5 min
	Tutti i materiali	DECOSPRAY HT 8	L	8,5	Conc.: 2-4 % T°C: 40-50°C Tempo: 2-3 min
		DECOSPRAY SP A	L	11,2	Conc.: 1-5 % T°C: 40-70°C Tempo: 2-3 min
		DECOSPRAY TM	L	9,6	Conc.: 1-3 % T°C: 60-75°C Tempo: 2-3 min
	Acciai, acciai rapidi, ghisa	DECOSPRAY SUPER	L	n.m	Conc.: 1-3 % T°C: 50-70°C Tempo: 2-3 min
Finitura	Tutti i materiali	BIOPTIC 100	L	0,5	Conc.: 3-5% T°C: 60-70°C Tempo: 3-5 min
		BIOPTIC 200	L	2,6	Conc.: 0,5-2% T°C: 40-65°C Tempo: 1-5 min
		BIOPTIC 400	L	0,4	Conc.: 0,5-3% T°C: 30-60°C Tempo: 1-3 min

3/ SGRASSAGGIO CON FONTANA NGL FD60

Applicazione	Compatibilità dei materiali	Prodotti	L/P	pH	Modalità d'impiego
Eliminazione degli olii	Tutti i metalli	NEOCLEAN ACF	L	8	Conc.: 5-6 % T°C: 20-60°C Tempo: 2-4 min
		DECOCLEAN 508	L	9	Conc.: 5-7 % T°C: 20-50°C Tempo: 2-5 min
		BIOTOP 10 ACF	L	8,1	Conc.: 3-5 % T°C: 20-70°C Tempo: 3-5 min

L / P: Liquido o Polvere pH: Valore pH puro

LE NOSTRE FILIALI NEL MONDO:

NGL FRANCE SAS
Parc Aktiland Bât E, 1 rue de Lombardie
FR-69800 SAINT-PRIEST
france@ngl-group.com

NGL SHANGHAI
Room 407, 4F, Building 3, No. 1588 HuHang Road,
Fengxian District
CN-201401 SHANGHAI
shanghai@ngl-group.com

NGL CLEANING GmbH
Schlavenhorst 15
DE-46395 BOCHOLT
kontakt@ngl-group.com

NGL ASIA PACIFIC Pte Ltd
28 Kallang Place #05-09 Kallang Basin Industrial Estate
SG-339158 SINGAPORE
asiapacific@ngl-group.com

NGL NORDIC A/S
Industriskellet 10
DK-2635 ISHØJ
nordic@ngl-group.com

NGL CLEANING Inc.
1090 Tower Lane
BENSENVILLE, IL 60106 - USA
usa@ngl-group.com

01/07/2019

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS
Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

SWISS QUALITY